



Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea NEUTRALS

## SB 500 PIETRA CREMA

| CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA                                           |                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Resistenza alla flessione</b><br><i>Flexural strength</i>                              | ≥ 7 MPa                                                                                                                 |
|  | <b>Assorbimento d'acqua</b><br><i>Water absorption</i>                                    | ≤ 5 M%                                                                                                                  |
|  | <b>Resistenza all'abrasione</b><br><i>Abrasion resistance</i>                             | ≤ 20,1 cm³/50m²                                                                                                         |
|  | <b>Resistenza alla compressione</b><br><i>Compressive strenght</i>                        | ≥ 60 MPa                                                                                                                |
|  | <b>Carico di rottura spessore 2 cm</b><br><i>Breaking load thickness 2 cm</i>             | ≥ 3 kN                                                                                                                  |
|  | <b>Resistenza allo scivolamento</b><br><i>Slip resistance</i>                             | levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12<br>standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12 |
|  | <b>Reazione al fuoco</b><br><i>Reaction to fire</i>                                       | Classe A1<br>Class A1                                                                                                   |
|  | <b>Resistenza al gelo</b><br><i>Frost resistance</i>                                      | Resistente al gelo secondo EN 14617-5<br>Frost resistant according to EN 14617-5                                        |
|  | <b>Massa volumetrica apparente</b><br><i>Density</i>                                      | 2,50 g/m³                                                                                                               |
|  | <b>Test emissione VOC</b><br><i>VOC emission test</i>                                     | valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04<br>risk value according to EU-LCI = 0,04                                        |
|  | <b>Contenuto materiale riciclato pre-consumer</b><br><i>Pre-consumer recycled content</i> | 88%                                                                                                                     |