

Istruzioni di posa

AVVERTENZA

Tutti i tipi di sottofondi sui quali vengono posati i manufatti AGGLOTECH devono essere correttamente stagionati, stabili, privi di parti asportabili, polvere, oli, grassi, cere o vernici. Prima della posa i manufatti devono essere accuratamente controllati e vanno verificate misure, spessori, pulizia, finiture, eventuali parti danneggiate ecc. AGGLOTECH declina ogni responsabilità nel caso vengano posati pezzi difettosi.

PAVIMENTI

Per la posa su massetto di pavimenti AGGLOTECH è indicata una colla deformabile (AGGLOTECH consiglia Granirapid Mapei oppure Agglofix® Agglotech).

Per pavimenti con formati a partire da 60 x 60 cm è indicata una colla S2 ad alta deformabilità (Elastorapid Mapei o Agglofix® Agglotech)

Si consiglia di posare con la tecnica del "buttering floating" (doppia spalmatura) per aumentare l'adesione del manufatto al supporto. Si consiglia di fugare in pavimento dopo 2-3 giorni usando uno specifico prodotto elastico per fughe. Per tutte le informazioni relative ai prodotti utilizzati per la posa (pose, stucchi ecc.) è necessario fare riferimento alle schede tecniche dei produttori.

GRADINI

Per la posa di Gradini AGGLOTECH consiglia di utilizzare una colla S2 ad alta deformabilità (Elastorapid Mapei o Agglofix® Agglotech) utilizzando la tecnica del "buttering floating" (doppia spalmatura) per aumentare l'adesione del manufatto al supporto. Si ricorda inoltre che deve essere rispettato un giunto di dilatazione di min. 1 cm da eventuali punti di tensione (muri). Per tutte le informazioni relative ai prodotti utilizzati per la posa (pose, stucchi ecc.) è necessario fare riferimento alle schede tecniche dei produttori.

ZOCCOLINI

Da posare con la stessa colla utilizzata per i pavimenti. Stuccare con prodotto elastico.

IMPORTANTE

Dopo la posa è assolutamente necessario proteggere il materiale adeguatamente! AGGLOTECH declina ogni responsabilità per materiale danneggiato dopo la posa.

L'UFFICIO TECNICO DI AGGLOTECH È A DISPOSIZIONE PER VALUTAZIONI TECNICHE SU SPECIFICA RICHIESTA

AGGLOTECH SPA SB

Via Monte S. Viola, 16 – 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 – Fax +39 045 8701123
www.agglotech.com – info@agglotech.com

Vertriebsbüro Deutschland

AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH
Eich 2 – 73479 Ellwangen, Deutschland
Tel. +49 7961 568391 – Fax +49 7961 568392
info@agglotech.de – www.agglotech.de